غرفة تجارية CC. 127787
WebSite: www.sst-sa.com
E-mail: sales@sst-sa.com

Rod seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temp. (°C)	Surface speed (m/sec)
	RS01	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0, 5
	RS01A	PU NBR FPM	300 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0, 5
	RS01B	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0, 5
	RS01C	NBR FPM	160 160	-25 to 100 -20 to 210	1
	RS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0, 5
	RS02A	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0, 5
	RS02B	PU/PTFE	700	-30 to 105	0, 5
	RS02C	PU/POM	400	-25 to 100	5
	RS03	PU/NBR	400	-25 to 100	0, 5
	RS04	PU/NBR/POM	700	-25 to 100	0, 5
	RS04A	PU/NBR/POM	700	-25 to 100	0, 5
	RS05	PU NBR	25	-30 to 105 -25 to 100	1
	RS05A	PU NBR	25	-30 to 105 -25 to 100	1
	RS08	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0, 3
	RS09	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 to 100	5 1 0
	RS09A	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 to 100	5 1 0
	RS09B	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 to 100	5 1 0
	RS10-12B	PU/POM NBR/POM	500 250	-30 to 100 -25 to 100	0 7
	RS91	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 to 100	5 1 0
	RS91B	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 to 100	5 1

					0
	RS16	PU NBR	160	-30 to 105 -25 to 100	0, 5
	RS17	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0,5
	RS17A	PU/POM	700	-30 to 100	0,5
	RS17B	PU/NBR	400	-25 to 100	0,5
	RS17C	PU/NBR/POM	700	-25 to 100	0,5
	RS17D	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0,3
	RS17E	PU/POM	700	-30 to 100	0,3
	RS19	PTFE-virgin / V-spring PTFE-filled / V-spring	200 400	-200 to 260	15
	RS19A	PTFE/V-spring	150	-200 to 260	2
	RS20	NBR/POM	700	-25 to 100	0,5
	RS31-33	PU/POM	500	-30 to 100	0,5
	RS35	PU	400	-30 to 105	0,4
	RS35A	PU	400	-30 to 105	0,4

شـــارع ٢٠-٢٩٤٠ المدينة الصـــنـاعـــيـة الثانية - الـدمـــام ٣٤٣٢٧ - ٧٤٥٧ - المملكة الـعـربـيـة الســعـوديـة

20 Street - 2940 2nd Industrial City - Dammam 34327- 7457 - Kingdom of Saudi Arabia

Tel.: 013 831 1700 - Fax: 013 817 9196

SIMPLE SOLUTIONS
شركة الحلول البسيطة